

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin® RE 461 POLYOL / SikaBiresin® RE 101 ISOCYANATE*

*(původně RE 12461 / RE 1010)

POLYURETANOVÁ DIELEKTRICKÁ PRYSKYŘICE TVRDĚ ELASTICKÁ– SAMOZHÁŠIVÁ – UL 94 V0

POPIS

Odlévací pryskyřice pro mechanické a četné elektrické aplikace pro nízké a střední napětí při požadavku na samozhášející charakteristiku.

VLASTNOSTI

- Tvrdě elastický vzhled
- Nízká viskozita
- Více reaktivit
- UL 94 V0, UL 746 HAI, HWI
- EN 45545, NF F 16101
- Dobrá tepelná vodivost

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Složení		POLYOL SikaBiresin® RE 461	ISOKYANÁT SikaBiresin® RE 101	SMĚS
Mísící poměr váhový		100	16	
Mísící poměr objemový at 25 °C		100	20	
Skupenství		kapalina	kapalina	kapalina
Barva	SikaBiresin® RE 461-(11)-(16)	bílá	jantarová	bílá
	SikaBiresin® RE 461-(35)	červená		červená
	SikaBiresin® RE 461-(74)	šedá		šedá
	SikaBiresin® RE 461-(94)	černá		černá
Viskozita at 25 °C	(mPa.s) ISO 2555 : 2018	7.000	20	1.100
Hustota při 25 °C	(g/cm ³) ISO 1675 : 1985	1,57	1,22	-
Hustota vytvrzeného produktu	ISO 2781 : 1996	-	-	1,55
Doba zgelovatění při 25 °C (200 g) (min)	Gel Timer TECAM	SikaBiresin® RE 461-(11)		10
		SikaBiresin® RE 461-(94)		30
		SikaBiresin® RE 461-(74) (35)		35
		SikaBiresin® RE 461-(16)		50

MECHANICKÉ VLASTNOSTI při 23 °C ⁽¹⁾

Tvrdość	ISO 868 : 2003	Shore D1 / D15	46 / 36
Pevnost v tahu		MPa	7
Prodloužení do přetržení	ISO 37 : 2011	%	110

(1) Průměrné hodnoty naměřené na standardních vzorcích / Vytvrzeno 16 hod při 80°C a 24 hod při 23°C

Product data sheet

SikaBiresin® RE 461 POLYOL / SikaBiresin®
RE 101 ISOCYANATE*

March 19, Version 01 /2019

TDS14F0099

1

TEPELNÉ A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ⁽¹⁾

Provozní teplota	-	°C	-50 až + 120
Maximální provozní teplota (10 000 hrs)	-	°C	130
Tepečná vodivost	EN 993-15	W/m.K	0,70
Teplota zeskokatění (Tg)	ISO 11359 : 1999	°C	-5
Koeficient teplotní roztažnosti (CTE)	ISO 11359 : 1999	10 ⁻⁶ K ⁻¹	
[-40 do -20]°C			45
[+20 do +120]°C			140
Samo-zhášivost	UL94 : 1979	-	V0 6 mm ⁽⁴⁾
Hot wire ignition (HWI)	UL 746 A	kategorie PLC	1 - 3 mm ⁽⁴⁾ 0 - 6 mm ⁽⁴⁾
High current arc ignition (HAI)	UL 746 A	kategorie PLC	0 - 3 mm ⁽⁴⁾ 0 - 6 mm ⁽⁴⁾
	NF F 16101 : 1988	-	I 3 – F1
Chování při požáru ⁽²⁾	EN 45545-2 : 2013	R 22 R 23 R 24	HL1 HL2 HL3
Absorbce vody (23°C – 24 Hod)	ISO 62 : 1999	%	0,3
Direktiva 2015/863/EU (ROHS) ⁽³⁾	-	-	Vyhovuje

(1) Průměrné hodnoty naměřené na standardních vzorcích / Vytvrzeno 16 hod při 80°C a 24 hod při 23°C.

(2) Produkty SikaBiresin® RE 461-(16), SikaBiresin® RE 461-(35) a SikaBiresin® RE 461-(94) jsou certifikovány EN 45545-2. SikaBiresin® RE 461-(94) je také certifikován NF F16101.

(3) Evropská směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek elektrických a elektronických zařízení.

(4) UL složka číslo: E113398.

DIELEKTRICKÉ A IZOLAČNÍ VLASTNOSTI při 23°C ⁽¹⁾

Dielektrická pevnost (50 Hz - 1 mm)	CEI 60243-1 E2 : 1998	kV/mm	25
Dielektrická konstanta ε (100 Hz)	CEI 60250 : 1969	-	7,7
Ztrátový odpor tangens δ (100 Hz)	CEI 60250 : 1969	-	0,12
Měrný odpor (1.000 V)	CEI 60093 E2 : 1980	Ω.cm	2.10 ¹⁴
Odolnost proti plazivým proudům	CEI 60112 E3 : 1979	-	IRC-600 - < 0.1

(1) Průměrné hodnoty naměřené na standardních vzorcích / Vytvrzeno 16 hod při 80°C a 24 hod při 23°C.

ZPRACOVÁNÍ

- Před použitím ISOKYANÁTU SikaBiresin® RE 101 pečlivě zkontrolujte, zda na každém balení není
 - Přítomnost pevných částic
 - Zakalení
 - V případě krystalizace nebo dimerizace musí být produkt umístěn v peci při teplotě 60 ° C až do úplné odkrystalizace (maximálně 16 hodin). Rehomogenizujte a vraťte na pokojovou teplotu.
- Pokud po protřepání výrobku v obalu není výrobek čistý, VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE!
- V poyolu mohou být usazeniny . V tomto případě je nutné složku POLYOLu míchat až se barva tak skupenství se stanou homogenními. To není závada kvality.
 - Obě části (POLYOL a ISOKYANÁT) musí být smíchány při teplotě vyšší než 18 ° C podle mísicího poměru uvedeného v technickém listu. Před odlitím zkontrolujte, zda části nebo formy neobsahují žádné stopy vlhkosti.

OPATŘENÍ

Při manipulaci s těmito přípravky je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní a zdravotní opatření:

- Zajistěte dobré větrání.
- Noste rukavice, brýle a ochranný oděv.

Další informace naleznete v bezpečnostních listech.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladování při teplotě pod 5 ° C může způsobit krystalizaci a dimerizaci ISOKYANÁTU SikaBiresin® RE 101.

Doba použitelnosti je 12 měsíců pro POLYOL a 12 měsíců pro ISOKYANÁT na suchém místě a v původních neotevřených nádobách při teplotě 15 až 25 ° C.

Jakákoliv otevřená nádoba musí být těsně uzavřena suchým inertním plynem (suchý vzduch, dusík atd.).

BALENÍ

Kontaktujte nás pro možnosti balení a skladovou dostupnost na info@axson.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou pouze orientační. Informace o konkrétních aplikacích jsou k dispozici na vyžádání v Technickém oddělení Sika Advanced Resins. Kopie následujících publikací jsou k dispozici na vyžádání: Bezpečnostní listy.

ZÁKLADNÍ HODNOTY

Všechny technické údaje uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na laboratorních testech. Skutečná naměřená data se mohou lišit v závislosti na okolnostech mimo naši kontrolu.

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Pro informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků se musí uživatelé odkazovat na aktuální bezpečnostní listy obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní údaje.

PRÁVNÍ POZNÁMKY

Tyto informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika, jsou poskytovány v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky, jsou-li řádně skladovány, zpracovávány a používány za normálních podmínek v souladu s doporučeními Sika. V praxi jsou rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na místě takové, že z těchto informací nelze odvodit žádnou záruku týkající se obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu, nebo z jakýchkoli písemných doporučení nebo z jiných nabízených rad. Uživatel výrobku musí testovat vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a účel. Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svých výrobků. Musí být dodržena vlastnická práva třetích osob. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi současnými podmínkami prodeje a dodání. Uživatelé se musí vždy odvolat na poslední vydání místního listu s údaji o výrobku pro dotčený výrobek, jehož kopie budou dodány na vyžádání.



ACR Czech s.r.o - SIKA ADVANCED RESINS CZ

Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 476 704 212
E-mail : info@axson.cz
www.acrczech.cz

KONTAKTY

SIKA DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach – GERMANY
Tel.: (+49) 7 125 940 492
Fax. : (+49) 7 125 940 401
E-mail : tooling@de.sika.com
www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.
ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 CERGY PONTOISE Cedex – FRANCE
Tel.: (+33) 1 344 034 60
Fax: (+33) 1 342 197 87
E-mail: advanced.resins@fr.sika.com
www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Polígono Industrial Congost - Guardaagullés, 8
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES – SPAIN
Tel.: (+34) 932 25 16 20
E-mail: spain@axson.com
www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L
Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) – ITALY
Tel.: (+39) 02 9670 2336
Fax: (+39) 02 9670 2369
E-mail: axson@axson.it
www.sikaadvancedresins.it

AXSON UK Ltd
Unit 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU – UNITED KINGDOM
Tel.: (+44) 1638 660 062
Fax: (+44) 1638 665 078
E-mail: sales.uk@axson.com
www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Tovarenska 49
95301 ZLATE MORAVCE – SLOVAKIA
Tel: (+421) 376 422 526
Fax: (+421) 376 422 527
E-mail: axson.sk@axson.com
www.sikaadvancedresins.sk

SIKA ADVANCED RESINS US
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 – USA
Tel.: (+1) 248 588-2270
Fax: (+1) 248 577-0810
E-mail: axsonmh@axson.com
www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramírez #20
Despacho 202 Col. Tabacalera
C.P. 06030 CDMX – MEXICO
Tel.: (+52) 55 5264 4922
Fax: (+52) 55 5264 4916
E-mail: marketing@axson.com.mx
www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. Ltd
N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai – CHINA
Tél.: (+86) 21 5868 3037
Fax: (+86) 21 5868 2601
E-mail: marketing.china@axson.com
www.sikaadvancedresins.cn

SIKA JAPAN Ltd
2-5-12 Onishi Okazaki Aichi
444-0871 – JAPAN
Tel.: (+81) 564 26 2591
Fax: (+81) 564 26 2593
E-mail: sales.japan@axson.com
www.sikaadvancedresins.jp

AXSON INDIA Pvt. Ltd.
Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road
Bhosale Nagar
PUNE 411 020 – INDIA
Tel: (+ 91) 20 25 56 07 10
Fax: (+ 91) 20 25 56 07 12
E-mail: info.india@axson.com
www.sikaadvancedresins.in